

EKOVILLA X KLEBEBAND

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ekovilla X Klebeband ist ein flexibles, stark haftendes Klebeband zur zuverlässigen und luftdichten Verklebung von Überlappungen und Anschlüssen von Luftdichtungsbahnen und Dampfbremsen.



VERPACKUNGSANGABEN

GTIN	6419544508165
Abmessungen	Breite 50 mm, Länge 25 m
Verpackungseinheit	Karton, 12 Stk/Box, 12 x 25 m = 300 m
Lagerung	Trocken, +10°C bis +25°C, UV- geschützt, max. 24 Monate nutzbar

TECHNISCHE DATEN

Trägermaterial	Polyethylenfolie, grün
Verstärkung	Polyestergitter
Klebstoff	VOC-frei: Klasse A+, lösemittelfrei, weichmacherfrei
Klebstoffmenge	200—210 g/m ²
Trennpapier	Silikonbeschichtetes Papier, weiß
Materialstärke	0,27 mm (EN 1942)
Klebkraft	≥ 25 N/25 mm (EN ISO 29862)
Schubfestigkeit	120 min, 500 g / 625 mm ² (EN ISO 29863)
Sd- Wert	ca. 30 m
Temperaturbeständigkeit	-30°C / +80°C
Verarbeitungstemperatur	ab -10°C, empfohlen +5°C bis +30°C
UV-Beständigkeit	bis zu 3 Monaten
Anfangshaftung	Sehr hoch
Langzeitbeständigkeit	Sehr gut
Feuchtebeständigkeit	Sehr gut

KLEBKRAFTANGABEN

- Die Anfangsklebkraft entsteht unmittelbar beim Anpressen des Bandes auf den Untergrund.
- Die volle Endklebkraft bei +5 °C wird nach etwa 24 Stunden erreicht.
- Im Temperaturbereich zwischen –10 °C und +5 °C wird die Endklebkraft langsamer erreicht – in der Regel innerhalb von 72 Stunden oder länger.
- Bei Temperaturen unter –10 °C verlangsamt sich der Haftungsaufbau deutlich, beschleunigt sich jedoch wieder mit steigender Temperatur.

Ekovilla X Klebeband erfüllt alle Anforderungen gemäß DIN 4108-7, DIN 4108-11 (Alterungsbeständigkeit), EnEV, ÖNORM B 8110-2 und SIA 180, sowie den europäischen Richtlinien 2000/53/EC, 2002/95/EC und REACH.